


БАЗАЛИТ СЭНДВИЧ-К
 СТО 72746455-3.2.5-2018

MW-ГОСТ 32314-2012-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(Y)100-TR100-WS-WL(P)-MU1

Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в сэндвич панелях


Область применения:

Плиты предназначены для применения в промышленном строительстве в качестве:

– тепло-, звукоизоляционный слоя в трехслойных стеновых сэндвич-панелях с металлическими обшивками.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Теплопроводность, λ_{10}	Вт/м·°С	не более	0,041*	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)
Теплопроводность, λ_D	Вт/м·°С	не более	0,042*	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
Предел прочности при сжатии	Вт/м·°С	не более	100*	ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004
Прочность при растяжении	кПа	не менее	100*	ГОСТ EN 826-2011
Прочность на сдвиг (срез)	кПа	не менее	75*	ГОСТ EN 1607-2011
Содержание органических веществ	%	не более	4,5	ГОСТ 17177-94
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении	кг/м ²	не более	1	ГОСТ EN 1609-2011
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени	кг/м ²	не более	3	ГОСТ EN 12087-2011
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Плотность	кг/м ³	не более	140 (±10)	ГОСТ 17177-94

*При измерении показателя вдоль волокон.

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	1000	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	500	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	50-100**	ГОСТ EN 823-2011
Класс по толщине	T	T4	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)

**Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.